

Adhesive 270 Papir og Non-wowen

Fiona Adhesive er vandige klæbere til opsætning af vægbeklædning.

Egenskaber

Færdigblandet, transparent forstærket klæber. Til opsætning af savsmuldstapet, papirtapet og non-woven tapet, hvor klæberen påføres bagsiden af tapetet.

- **Tapetklæber**
- **Færdigblandet**
- **Velegnet til klistermaskine**



Mærkninger



Name: 10 L	✓
Name: 3 L	✓
Name: 0,75 L	✓

Anvendelse

Indendørs i tørre rum til opsætning af savsmuldstapet, papirtapet og non-woven tapet.
På beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips, træfiberplader, finerplader, spånplader og sandspartlede overflader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmitende materiale fjernes ved rengøring.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Sugende og porøse underlag grundes.
Ubehandlede, malede og tapetserede underlag grundmales.

Påføring

På bagsiden af tapet med pensel, rulle eller klistermaskine.
Afstem lagtykkelse til underlag og vægbeklædning.
Påfør ensartet vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Papirkvalitet skal normalt trække ca. 10 min. inden opsætning.
Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.
Utilstrækkelig lagtykkelse medfører risiko for blæredannelse og mangelfuld vedhæftning.
Overdren lagtykkelse medfører risiko for krakelering og revnedannelse.
Klæber påført forsiden af tapetet kan medførre synlige skjolder.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid og gennemhærdning.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet og fastsiddende overflade.
Spærre ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

OBS!

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	[14]
Massefyld (kg/l)	1.03
Tørstof vægt (%)	12
Tørstof vol. (%)	9
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Fortyndning	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

januar 2021

