

Archaia Grundolie Udendør

Egenskaber

Traditionel grundolie baseret på koldpresset linolie. Trænger godt ned i træværket, minimerer udtørring og revnedannelse samt optagelse af fugt. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

- God indtrængningsevne
- Minimerer udtørring og revnedannelser i træværket
- Beskytter træet mod fugtoptagelse udefra



Anvendelse

Brug den til alle træsorter - høvlet og uhøvlet.

Kan desuden anvendes på tidligere behandlede flader, som er åbne og sugende.

Flader, der tidligere har været behandlet med pigmenteret træbeskyttelse, får ofte den oprindelige farve efter behandling med olie. Kan efterbehandles med linolie- og alkydmaling.

Flügger grundolie, udendørs anvendes også til fortynding af Flügger Linoliemaling, udendørs.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fast.

Dette således, at bunden er i stand til at bære efterfølgende behandling.

Behandling

Fjern afsmittende og ikke fastsiddende malingslag.

Slib såvel nye som tidligere behandlede overflader.

Rengør overflader grundigt og vask efter med rent vand.

Påføring

Påfør med pensel i tynde lag til træet er mættet.

Endetræ bør have flere behandlinger.

Overskydende grundolie skal aftørres senest efter 20 min. efter påføring.

Sørg for god ventilation under og efter malearbejdet.

OBS!

Brugte klude kan selvantænde.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Grundingsolie;Oliebaserede produkter
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Grundrengøringsmiddel

Nuværende TDS Version

april 2013

Erstatter TDS Version

marts 2013